



Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S



Aprobata Techniczna:
AT-15-5730/2013

Certyfikat Zdolności:
CZ nr ITB 0949/W

Deklaracja Zdolności:
DZ-23

Dane techniczne i właściwości

Gęstość	Ok. 900 kg/m ³ (stwardniałej zaprawy)
Wydajność	Z jednego worka suchej zaprawy uzyskuje się, przy właściwym przygotowaniu, ok. 22 l (0,022 m ³) świeżej zaprawy
Magazynowanie	Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych
Czas przechowywania	Ok. 18 miesięcy
Forma dostawcza	Worek papierowy 20 kg

Opis produktu

Związana cementem zaprawa z dodatkami lekkimi.

Zastosowanie

Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S, jest zaprawą służącą do zabezpieczania przejść kablowych, rurowych oraz kombinowanych.

Obróbka

Zaprawę ogniochronną PROMASTOP® Typ S wsypać do pojemnika z wodą, krótko zamoczyć i wymieszać. W zależności od ilości można mieszać ręcznie, wiertarką z mieszadłem lub specjalną maszyną do mieszania. Duże ilości można przygotować powszechnie stosowanymi maszynami do zapraw i tynku. Po przygotowaniu zaprawa nadaje się do użytku przez ok. 12 godz. Zaprawa PROMASTOP® Typ S jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się następującą proporcję: 20 kg zaprawy na 7,5 l wody. Niewielkie odchylenia są do przyjęcia. Temperatura stosowania musi wynosić co najmniej +5 °C.

Zaprawa może zostać usunięta ze skóry wodą. Narzędzia od razu po zakończeniu pracy umyć w dużej ilości wody. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć.